

# MEGA PRIMARIO SINTÉTICO

## MG1200 y MG1260

### DESCRIPCIÓN

Primario sintético anticorrosivo, de secado rápido y fácil de lijar. Diseñado especialmente para usarse bajo acabados tipo esmalte.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Excelente resistencia a la corrosión
- Fácil aplicación
- Secado Rápido
- Muy suave para lijar
- No produce poros
- Mayor brillo y durabilidad en los acabados.

### PRESENTACIONES

¼ de galón: 0,946 Litros

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PROPIEDAD (MÉTODO)      | INFORMACIÓN                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Relación de mezcla      | MG 1200 1 parte<br>MG 1920 ¼ parte                                   |
| Métodos de Aplicación   | Pistola                                                              |
| Aplicación a pistola    | Se recomienda usar boquillas de 1.5mm a 1.8mm                        |
| Capas de aplicación     | Aplicar 2 manos                                                      |
| Tiempo de secado a 21°C | Para recubrir con esmalte 4 horas<br>Para recubrir con laca 24 horas |
| Dilución                | MG 1920                                                              |
| Limpieza de Equipo      | MG 1920                                                              |

*Propiedades referidas al blanco de línea*

## **INSTRUCCIONES DE USO**

### **Preparación de la Superficie**

La superficie debe estar limpia, seca y libre de recubrimientos previos, polvo, grasa y otros contaminantes. Lije la madera para asegurar adhesión y tersura. Rellene la madera con masilla si lo requiere. En caso de presencia de hongos en la pieza sin tratar, lave con una solución de 1 parte de cloro comercial por 10 partes de agua. Enjuague con agua limpia y deje secar por 24 horas antes de iniciar el proceso descrito. Para superficies previamente pintadas, se recomienda lijar para eliminar el brillo del acabado anterior.

### **Preparación del producto y Aplicación**

Aplique una capa del producto con pistola y deje curar por 12 horas. Se recomienda aplicar una segunda capa del producto para realzar el acabado.

## **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

## **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

[servicioalclienteCR@pintuco.com](mailto:servicioalclienteCR@pintuco.com)

[servicioalclienteSV@pintuco.com](mailto:servicioalclienteSV@pintuco.com)

[servicioalclienteGT@pintuco.com](mailto:servicioalclienteGT@pintuco.com)

[servicioalclienteHN@pintuco.com](mailto:servicioalclienteHN@pintuco.com)

[servicioalclientePA@pintuco.com](mailto:servicioalclientePA@pintuco.com)

[servicioalclienteNI@pintuco.com](mailto:servicioalclienteNI@pintuco.com)

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q71186-3. 1-6-1

## **FABRICANTE**

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Fábrica de Pinturas Glidden S.A. Tel: (507) 303-9000

[www.protectopinturas.com](http://www.protectopinturas.com)

### NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.