

FULL-COVER

Pintura Texturizada Rodillable.



DESCRIPCIÓN

Protecto Full-Cover es una pintura formulada a base de látex acrílicos, diseñada para ser de fácil aplicación y proveer un acabado texturizado de cuerpo pesado del tipo elastomérica sobre superficies de concreto, mampostería, gypsum o madera.

USOS

Ideal para embellecer superficies arquitectónicas deterioradas que presenten pequeñas grietas e imperfecciones en interiores y exteriores, sobre concreto, mampostería, gypsum o madera. Proporciona un acabado texturizado muy decorativo. Para el uso industrial, comercial y residencial, en superficies nuevas o repintadas que han sido previamente preparadas.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Provee un elegante acabado texturizado.
- Lavable y antihongos.
- Alto poder de relleno de fisuras y grietas.
- Para exteriores e interiores.
- El producto cubre en una sola mano.
- Restaura paredes viejas.
- Variedad de colores.
- Secado rápido y fácil de aplicar.

PRESENTACIONES

Galón: 3,785 Litros

Cubeta de 5 galones: 18,925 Litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Peso por Galón	6.0 – 6.2	kg/gal
Rendimiento	10 – 15	m ² /gal
% Sólidos por peso	68 – 72	%
% Sólidos por volumen	50 – 52	%
Viscosidad	125 – 130	KU
Métodos de Aplicación	Bocha, Rodillo, pistola	-
Limpieza de Equipo	Protecto N° 630	-
Color	Según cartilla	-
Tipo Genérico	Resina Acrílica	-
Secado a 25°C	Tacto	1 h
	Repinte	5 h
Dilución	Listo para usar	-

RENDIMIENTO

MÉTODO DE APLICACIÓN	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Rodillo	10 – 15 m ² /gal

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

Toda superficie a pintar debe estar seca, limpia y libre de suciedades, grasa, cera, pintura desprendida por mal estado, tizado, hongos y otros contaminantes. Si detecta la existencia de hongos en la superficie, elimínelos con una solución de 1 parte de cloro comercial y 10 partes de agua. Enjuague luego con agua limpia y deje secar.

Concreto Nuevo: Esperar 30 días de fraguado para la aplicación de una primera mano de Sellador Antialcalino 633. De existir grietas o fisuras utilizar Masilla para exteriores Sellatec 6235 o masilla para interiores 675.

Gypsum / Fibrocemento: Aplicar una primera mano de Sellador Antialcalino 633. Proteger las cabezas de los clavos con base anticorrosiva. Proteger las cabezas de los tornillos con base anticorrosiva Corrotec.

Superficie Previamente Pintada: Superficies en buenas condiciones necesitan solamente limpiarse y secarse, si el repinte es sobre pintura satinada o brillante, es necesario lijar suavemente para incrementar la adherencia del acabado. O aplicar una mano de Stain Killer 6210 como promotor de adhesión.

Preparación del producto y Aplicación

Aplicar generosamente con rodillo, dos manos pueden proveer los mejores resultados. No aplicar cuando la temperatura de la superficie es menor a 10°C (50°F) o si se nota que va a llover en las próximas 5 horas.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Aplique en ambientes ventilados. Lávese las manos con agua y jabón después de la manipulación del producto. Para desechar combine el producto líquido con arena diatomita evitando el contacto directo con el suelo. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Evite la descarga a fuentes de agua. Consulte la Hoja de seguridad MSDS.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q-67671-6.1

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco® Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Protecto se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. Este producto fue elaborado por Protecto, cuyo sistema de gestión de Calidad/ Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente.