

MADETEC LACA SATINADA DE POLIURETANO PARA EXTERIORES

MD5700

DESCRIPCIÓN

Laca satinada de dos componentes formulada a base de resinas especiales que le proporcionan resistencia a exteriores.

USOS

Este producto está especialmente diseñado para todo tipo de muebles, decks, puertas marcos de ventana y todo tipo de objeto de madera natural, plywood, MDF y similares expuestos a exteriores.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Alta dureza y flexibilidad.
- Resistencia al ataque del agua y solventes orgánicos.
- Resistente al rayado y de gran durabilidad.

PRESENTACION

¼ galón: 0,946 Litros

Galón: 3,785 Litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Composición	Resina poliuretano	-
Color	Transparente	-
Peso por galón	3.68 – 3.88	kg/gal
Viscosidad	18 – 20	KU
% Sólidos por peso	38.3 – 40.3	%
% Sólidos por volumen	31.7 – 33.7	%
Brillo	40 – 50	UB
Métodos de aplicación	Brocha, Rodillo o Pistola	-
Secado a 25°C	Tacto	15 min

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

Aplicar sobre superficies de madera previamente selladas con sellador de poliuretano MD5102, el cual debe haber sido afinado con papel lija #240 y posteriormente con lija #400 en el sentido de la veta de la madera. La superficie de repinte en buen estado, se pueden afinar con lija #400 y luego se les puede aplicar dos manos de MD5610. Las superficies de repinte en mal estado deben eliminarse completamente por medios mecánicos y proceder como si se tratara de madera nueva.

Preparación del producto y Aplicación

Debe mezclarse cuatro partes de laca por una de catalizador MD5001 para aplicación con rodillo y brocha es recomendable diluir un 10% con Thinner MD104 para aplicar la primera capa, utilizar el producto sin diluir para las siguientes capas. Para aplicación con pistola, aplique dos manos medianas de MD5610 deje un tiempo entre manos de 15 minutos a una presión de aire de 35 a 40 lb/pulg². La temperatura óptima de aplicación es de 25 a 30 °C.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad MSDS para más detalles. Mantener se lejos de calor y de fuentes de ignición.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Fábrica de Pinturas Glidden S.A. Tel: (507) 303-9000

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES: Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.